



Ortolan SEP 701

Kiváló minőségű leválasztószer speciálisan csúszó- és kúszózsuzlatokhoz

A termék tulajdonságai:

- Biológiai lebomló
- Felhasználásra kész
- Könnyen szórható
- Kiváló leválasztó hatás
- Óvja és ápolja az acélzsuzlatot
- Zárt filmréteget képez, megakadályozza a rozsdásodást
- Megakadályozza a fa zsuzlat duzzadását, alakváltozását, kiszáradását

Alkalmazási területek:

- Általánosan felhasználható beton- és vasbetonépítésben
- Alkalmas fa-, fém- és műanyagzsuzlatokhoz
- Csúszó- és kúszózsuzlatokhoz

Feldolgozás

Az Ortolan SEP 701-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsuzlatfelületre kell ecsettel, ronggyal vagy műanyagszivaccsal egyenletesen és takarékosan felhordani. Ezt követően a beton azonnal bedolgozható.

A rendszerben lehetőség van folyékony utókezelőszerekkel vagy mázórendszerekkel történő közvetlen utókezelésre, mint például a csúszó- és kúszózsuzlatok esetén. Kérjük ebben az esetben forduljon az MC műszaki szaktanácsadásához.

Biológiai lebomló tulajdonsága miatt a filmréteget az időjárási viszonyok befolyásolják. Hosszabb állásidő után a zsuzlatot újra le kell kezelni Ortolan SEP 701 – gyel.

Erősen szívó zsuzlatok és új fazsuzlatok esetén szintén szükséges egy második leválasztószer réteg felvitele.

0°C alatti hőmérséklet megváltoztatja az anyag viszkozitását és minőségét. Az anyagon fagy miatt jelentkező sötét elszíneződések meleg hatására újra eltűnnek. Az Ortolan SEP 701 optimálisan 0°C fölötti anyaghőmérséklet esetén hatékony.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerekre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 701 biztonságtechnikai adatlapot.



Ortolan SEP 701 műszaki adatok	
Sűrűség	0,85 g/cm ³
Anyagszükséglet	15-50 ml/m ² a zsaluzat típusától függően
Gyulladáspon	> 100 °C
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Bázis	Ásványi olaj aditíve
Szín	Sárgás
Állag	Folyékony
Tárolás	12 hónapig fagymentes helyen tárolva
Szállítási forma	1000 l-es konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna
Hulladék ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyük figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet késre szívesen megküldünk.

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 05/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.